

中华人民共和国国家标准

UDC 621.892
: 532.132

润滑脂滴点测定法

GB 4929—85

Lubricating grease—Determination
of dropping point

本方法适用于测定润滑脂的滴点。

1 方法概要

本方法系将润滑脂装入滴点计的脂杯中，在规定的标准条件下，润滑脂在试验过程中达到一定流动性的温度。

2 仪器

2.1 脂杯：镀铬黄铜杯。尺寸如图1所示。




图 1 脂杯




图 2 装配的仪器

1—温度计；2—软木塞上的透气槽口；3—软木导环，
环与试管总间隙，1.5mm；4—试管；5—脂杯

2.2 试管：带边耐热硅酸硼玻璃试管，在圆周上有用来支撑脂杯的三个凹槽，其位置和尺寸如图2所示。

2.3 温度计：分浸，符合附录A（补充件）所示的规格要求。

2.4 附件：

2.4.1 油浴：由一只600毫升烧杯和合适的油组成。

2.4.2 环形支架和环：用来支撑油浴。

2.4.3 温度计夹。

2.4.4 软木塞：如图2所示。

2.4.5 抛光金属棒：直径为1.2~1.6毫米，长度为150毫米。

2.4.6 加热器：最好通过一个由控制电压调节的浸入式电阻加热器来加热。

2.4.7 搅拌器。

3 操作步骤

3.1 装配试验仪器时，象图2所示将两个软木塞套在温度计上，调节上面软木塞的位置，使温度计球的顶端离脂杯底约3毫米。在油浴中吊挂第二支温度计，使其球部与试管中温度计的球部位位于大致一样的水平面上。

注：在试管里的温度计球部顶端的位置不是关键的，只要不堵塞脂杯的小孔即可；由于脂杯内表面涂有脂膜，温度计球不能和试样相接触。

3.2 取下脂杯，并把脂杯大口压入试样，直到杯装满试样为止，要尽可能小心避免将试样工作。用刮刀除去多余的试样。在底部小孔垂直位置拿着脂杯，轻轻按住杯，向下穿抛光金属棒，直到棒伸出约25毫米。使棒以接触杯的上下圆周边的方式压向脂杯。保持这样的接触，用食指旋转棒上脂杯，使它螺旋状向下运动。以除去棒上附着呈圆锥形的试样，当脂杯最后滑出棒的末端时，在脂杯内侧应留下一厚度可重复的光滑脂膜。

3.3 将脂杯和温度计放入试管中，把试管挂在油浴里。使油面距试管边缘不超过6毫米。应适当的选择试管里固定温度计的软木塞，使温度计上的76毫米浸入标记与软木塞的下边缘一致。把组合件浸入到这一点。

3.4 搅拌油浴，按 $4 \sim 7^{\circ}\text{C}/\text{分}$ 的速度升温，直到油浴温度达到比预期滴点约低 17°C 的温度。然后，降低加热速度，使在油浴温度再升高 2.5°C 以前，试管里的温度与油浴温度的差值在 2°C 或低于 2°C 范围内。继续加热，以 $1 \sim 1.5^{\circ}\text{C}/\text{分}$ 的速度加热油浴，使试管中温度和油浴中温度之间的差值维持在 $1 \sim 2^{\circ}\text{C}$ 之间。

当温度继续升高时，试样逐渐从脂杯孔露出。从脂杯孔滴出第1滴流体时，立即记录两个温度计上的温度。

注：① 某些脂，例如一些铝基脂，在熔融时滴出的流体总是呈线状，它可能断裂也可能保持直到滴落到试管的底部为止；在后一种情况下，记录流体到达试管底部时的温度。

② 有些脂的滴点，特别是含有铝皂的脂，随着老化而滴点下降，这种滴点变化比在不同试验室里所得结果的允许误差大的多，因此，实验室之间的对比试验必须在六天内完成。

3.5 假如两个试样具有大致相同的滴点，可在同一油浴里同时进行测定。

4 精密度

用以下规定来判断结果的可靠性（95%置信率）。

4.1 重复性：同一操作者在同一台仪器上对同一试样重复测定，两次结果间的差数不应超过 7°C 。

4.2 再现性：不同操作者在不同实验室对同一试样进行测定，各自提出的结果之差不应超过 13°C 。

5 报告

以油浴温度计与试管里温度计的温度读数的平均值作为试样的滴点。

附录 A
温度计规格
(补充件)

范围	-5~300℃
浸入深度	76毫米
分度值	1℃
长线刻度	5℃
大格刻度	10℃
刻度误差不超过	1℃
总长度	390±5毫米
棒径	6.5±0.5毫米
水银球长	10~15毫米
球直径	5.5±0.5毫米
球底部到0℃刻线距离	100~110毫米
球底部到300℃刻线距离	329~358毫米

附加说明:

本标准由中国石油化工总公司提出。

本标准由石油化工科学研究院归口。

本标准由石油化工科学研究院负责起草。

本标准主要起草人李文慧。

本标准等效采用国际标准建议草案ISO/DP 2176—1979《润滑脂滴点测定法》。